

ANNEX B / ДОДАТОК Б

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ. СУЛЬФАТ АЛЮМІНІЮ ТЕХНІЧНИЙ ОЧИЩЕНИЙ.

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА		ГОСТ 12966-85
1	Зовнішній вигляд	Пластинки, що не злежуються і шматки невизначеної форми і різного розміру білого кольору. Допускаються бліді відтінки сірого, блакитного і рожевого кольорів
2	Масова частка оксиду алюмінію (Al ₂ O ₃)% не менше	15,0
3	Масова частка нерозчинного у воді залишку, %, не більше	0,7
4	Масова частка заліза у перерахунку на оксид заліза (III), %	0,3
5	Масова частка вільної сірчаної кислоти (H ₂ SO ₄), %, не більше	0,1
6	Масова частка арсену у перерахунку на арсену оксид (III), не більше	0,003

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ

№ п/п	Найменування технічних показників	Показники по специфікації	Місце та умови поставки
1.	Зовнішній вигляд	Порошок чорного кольору	Поставка товару на склад Покупця: Луганська обл., Попаснянський р-н, смт. Білогорівка, вул.Водопровідна
2.	Адсорбційна активність по метиленовому блакитному у міліграмах на 1 г продукту, не менш ніж	225	
3.	Масова частка золи, %, не більше ніж	10	
4.	Масова частка вологи, %, не більше ніж	10	
5.	Масова частка водорозчинної золи, %, не більше ніж	2	
6.	Ступінь подрібнення, залишок на ситці, 0,1 К, %, не більше ніж	5	
7.	Масова частка з'єднання заліза у перерахунку на Fe, %, не більше ніж	0,05	
8.	Зміст водорозчинних з'єднань заліза	Відсутнє	

Додаткові дані:

1. Детальний опис, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: застосовується для видалення органічних речовин, які надають сторонніх запахів та присмаків питній воді.
2. Посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язану з предметами закупівлі, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами: ГОСТ 4453-74 або актуальний еквівалент.